

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ | ФИТИНГИ И ТРУБКИ



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | 4x2.5 | 6x4 | 8x5.5 | 10x6.5 | 12x8 | 16x12 | |
|---|------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|--|
| Внутренний диаметр | мм | 2.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | 8 | 12 | |
| Наружный диаметр | мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Толщина стенки | мм | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.75 | 2 | 2 | |
| Мин. радиус изгиба | мм | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 70 | |
| Твердость по Шору | | 98A | 60D | 60D | 98A | 98A | 98A | |
| Рабочее давление в зависимости от окружающей температуры: | | | | | | | | |
| • при + 23 °С | бар | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 9.9 | 7.6 | |
| • при + 30 °С | бар | 9.9 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | 8.2 | 6.3 | |
| • при + 40 °С | бар | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 7.1 | 5.5 | |
| • при + 50 °С | бар | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 6.3 | 4.9 | |
| • при + 60 °С | бар | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 3.9 | |
| • при + 70 °С | бар | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | |
| Давление на разрыв при + 23 °С | бар | 36 | 35 | 33 | 34 | 30 | 23 | |
| Рабочая температура | °С | от - 20 до + 70 | | | | | | |
| Вес в зависимости длины | кг / 100 м | 0.99 | 1.93 | 3.26 | 5.58 | 7.72 | 10.8 | |
| Отклонение длины | мм | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.2 | |

Расшифровка маркировки

| РНРУ Серия | - | 12x8 Размер | - | М Цвет |
|----------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|
| РНРУ Полиуретановые трубки | | 4x2.5 | | S Черный |
| | | 6x4 | | G Серый |
| | | 8x5.5 | | N Прозрачный |
| | | 10x6.5 | | M Синий |
| | | 12x8 | | MT Прозрачный синий |
| | | 16x12 | | K Красный |
| | | | | SA Желтый |
| | | | Y Зеленый | |